

Dicoplan

Fiche technique

Applications : Portes souples, Bâches de protection agricole, Housses de protection, Savoyardes, Toits de camions

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids	680		g/m ²	ISO 3801
Laize	150 250 250 250 300 300 300		cm	
Longueur de rouleau	60 30 60 250 30 60 250		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	32	28	daN	DIN 53.363
Adhérence	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]
Résistance au feu	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

**SYSTEM
LOWICK**

**FINITION
CLEANGARD**



RESOURCE

**REACH
COMPLIANCE**

**MADE IN
FRANCE**

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

