

Dicoplan

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Porte flessibili, Tarpaulins for agriculture, Fodera protettiva, Centinato, Copertura camion

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso	680		g/m ²	ISO 3801
Altezze	250 250 250 300 300 300		cm	
Lunghezza di taglio	30 60 250 30 60 250		ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

**SYSTEM
LOWICK**

**FINITION
CLEANGARD**



RESOURCE

**REACH
COMPLIANCE**

**MADE IN
FRANCE**

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

