

Dicoplan

Технические условия

Рекомендованное использование : Гибкие двери, Ткани для сельского хозяйства, Укрывные материалы, Грузовые тенты, Крыша грузовых автомобилей

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес	680		g/m ²	ISO 3801
Ширина ткани	250 250 250 300 300 300		cm	
Длина рулона	30 60 250 30 60 250		ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989







SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

