

Dicoplan

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Esnek kapılar, Tarımsal koruma brandaları, Kaplamalar ve yalıtım, Tır Brandası, Tır çatı örtüsü

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT	990 den		
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	680		g/m ²	ISO 3801
Enleri	250 250 250 300 300 300		cm	
Parça boyları	30 60 250 30 60 250		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
Ateşe dayanıklılık	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

