

# Ecolac 640

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Over top covers

Comments : Ecologico ed economico, questo prodotto,e' fabbricato in parte con il plastificante dei colori di recupero. Il colore sul lato dritto e' sempre definito con il colore grigio 7196 Ral 7037, mentre sul rovescio il colore e' incostante.

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
<b>Caratteristiche generali</b>				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso		640	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Altezze	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	250	ml	

## Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza		8	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo		-30	°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore		70	°C	[24h]
Resistenza al fuoco		< 100	mm/min	DIN 75 200

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

