

Ecolac 640

Технические условия

Рекомендованное использование : верхние крышки

Comments : PVC de récupération (Face endroit définie en gris 7196 – RAL 7037, face envers non constante)

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес	640		g/m ²	ISO 3801
Ширина ткани	300	300	cm	
Длина рулона	60	250	ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	30	25	daN	DIN 53.363
Адгезия	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	< 100		mm/min	DIN 75 200

SAINT CLAIR
TEXTILES

SYSTEM
LOWICK

FINITION*
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Отклонение от значений в пределах +/- 10%. Права корректировки спецификаций принадлежит производителю. Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя. Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.