Stand 11-03-2022

FLEXITOP 301

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Asphaltkipper

Confection : Nähen

Eigenschaften	Messwerte Kette	Messwerte Schuss	Einheiten	Normen
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	Polyester			
Beschichtung	Silikon beidseitig			
Gewicht	370 (+/- 20g)		g/m²	NF EN ISO 2286-2A
Breiten	155		cm	
Schnittlängen	50		ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Weiterreissfestigkeit	30	25	daN	DIN 53.363
Kälte-Beständigkeit	-70		°C	ISO 4675
Wärme-Beständigkeit	200		°C	PI LAB 57

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.