FLEXITOP 301

Технические условия

Рекомендованное использование : Полога

Assembly : Stitching

Характеристики	Значения Основа	Значения Уток	Единицы	Стандарты
Общие характеристики				
Базовое полотно	Polyester			
Покрытие	Силикон с двух сторон			
Вес	370 (+/- 20g)		g/m²	NF EN ISO 2286-2A
Ширина ткани	155		cm	
Длина рулона	50		ml	
Прочность ткани				
Предел прочности при разрыве	30	25	daN	DIN 53.363
Минимальный температурный режим	-70		°C	ISO 4675
Максимальный температурный режим	200		°C	PI LAB 57

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001 = ISO 14001

Отклонение от значений в пределах +/- 10%. Права корректировки спецификаций принадлежит производителю. Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя. Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.