

INSKIN

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Innengewebe für zweichalige Abdeckungen

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	550 dTex PES HT 495 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung beidseitig			
Gewicht	370		g/m ²	ISO 3801
Transluzenz	44		%	XPT 54199
Breiten	250		cm	
Schnittlängen	250		ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Verbleibende Verformung	<1	<3	%	NF EN 15619
Dehnung unter Last	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	M2			NF P 92 503



SYSTEM
LOWICK

FINITION * SOLVENT FREE
CLEANGARD AQX



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

