

# INSKIN

## Ficha técnica

Uso recomendado : Tejido interior para estructuras y carpas de doble techo y techos presurizados

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
<b>Características generales</b>				
Soporte	550 dTex PES HT 495 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	2 sides lacquered			
Peso		370	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Translucidez		44	%	XPT 54199
Anchos		250	cm	
Longitudes de corte		250	ml	

## Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia		8	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<3	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Resistencia al frío		-30	°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor		70	°C	[24h]
Resistencia al fuego		M2		NF P 92 503



RESOURCE



### SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

