

INSKIN

Fiche technique

Applications : Peau intérieure des structures double-peau

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	550 dTex PES HT 495 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Vernis 2 faces			
Poids	370		g/m ²	ISO 3801
Translucidité	44		%	XPT 54199
Laize	250		cm	
Longueur de rouleau	250		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allongement sous charge	<1	<3	%	NF EN 15619
Déformation résiduelle	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]
Résistance au feu	M2			NF P 92 503

SAINT CLAIR
TEXTILES

SYSTEM
LOWICK

FINITION * SOLVENT FREE
CLEANGARD AQX



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

