

INSKIN

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Tessuto interno per strutture/coperture in doppia pelle

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	550 dTex PES HT 495 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	2 sides lacquered			
Peso		370	g/m ²	ISO 3801
Traslucenza		44	%	XPT 54199
Altezza		250	cm	
Lunghezza di taglio		250	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza		8	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allungamento sotto carico	<1	<3	%	NF EN 15619
Deformazione residua	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Resistenza al freddo		-30	°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore		70	°C	(24h)
Resistenza al fuoco		M2		NF P 92 503

SAINT CLAIR
TEXTILES

SYSTEM
LOWICK

FINITION * SOLVENT FREE
CLEANGARD AQX



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

