

# INSKIN

## Karta techniczna

Zalecane użycie : double skin Inflated roofs for structures

| Charakterystyka     | Wartości                         |       | Jednostki        | Normy     |
|---------------------|----------------------------------|-------|------------------|-----------|
|                     | Osnowa                           | Wątek |                  |           |
| <b>Cechy ogólne</b> |                                  |       |                  |           |
| Nośnik              | 550 dTex PES HT<br>495 den       |       |                  |           |
| Powłoka             | PCV Lowick powlekanie dwustronne |       |                  |           |
| Wykończenie         | Lakier obustronnie               |       |                  |           |
| Ciężar              | 370                              |       | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801  |
| Przeświałalność     | 44                               |       | %                | XPT 54199 |
| Szerokości          | 250                              |       | cm               |           |
| Nawoje rolek        | 250                              |       | mb               |           |

## Odporność tkaniny

|                            |      |      |         |                      |
|----------------------------|------|------|---------|----------------------|
| Odporność na zerwanie      | 150  | 150  | daN/5cm | NF EN ISO 1421       |
| Odporność na rozdarcie     | 15   | 15   | daN     | EN 17679 / DIN 53363 |
| Przyczepność               | 8    |      | daN/5cm | NF EN ISO 2411       |
| Wydłużenie pod obciążeniem | <1   | <3   | %       | NF EN 15619          |
| Odkształcenie resztkowe    | <0.4 | <1.2 | %       | NF EN 15619          |
| Wytrzymałość na zimno      | -30  |      | °C      | NF EN 1876-2         |
| Wytrzymałość na ciepło     | 70   |      | °C      | [24h]                |
| Trudno zapalność           | M2   |      |         | NF P 92 503          |

**SYSTEM  
LOWICK**

FINITION \* SOLVENT FREE  
**CLEANGARD AQX**



**RESOURCE**

**REACH**  
COMPLIANCE

**MADE IN  
FRANCE**

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

