

# INSKIN

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : double skin Inflated roofs for structures

| Özellikler              | Değerler                        |      | Birimler         | Standartlar |
|-------------------------|---------------------------------|------|------------------|-------------|
|                         | Çözgü                           | Atkı |                  |             |
| <b>Genel hususiyeti</b> |                                 |      |                  |             |
| Taban kumaş             | 550 dTex PES HT<br>495 den      |      |                  |             |
| Kaplama                 | PVC Lowick kaplama çift taraflı |      |                  |             |
| Yüzey Kaplaması         | 2 sides lacquered               |      |                  |             |
| Ağırlık                 | 370                             |      | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801    |
| Yarı saydamlık          | 44                              |      | %                | XPT 54199   |
| Enleri                  | 250                             |      | cm               |             |
| Parça boyları           | 250                             |      | ml               |             |

## Kumaş direnci

|                       |      |      |         |                      |
|-----------------------|------|------|---------|----------------------|
| Gerilme direnci       | 150  | 150  | daN/5cm | NF EN ISO 1421       |
| Yırtılmazlık direnci  | 15   | 15   | daN     | EN 17679 / DIN 53363 |
| Yapışma kuvveti       | 8    |      | daN/5cm | NF EN ISO 2411       |
| Ağırlık altında uzuma | <1   | <3   | %       | NF EN 15619          |
| Kalan deformasyon     | <0.4 | <1.2 | %       | NF EN 15619          |
| Soğuk direnci         | -30  |      | °C      | NF EN 1876-2         |
| Sıcak direnci         | 70   |      | °C      | [24h]                |
| Ateşe dayanıklılık    | M2   |      |         | NF P 92 503          |

SYSTEM  
LOWICK

FINITION\* SOLVENT FREE  
CLEANGARD AQX



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



ISO 9001=ISO 14001