Stand 11-03-2022

JET 400

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Bandenwerbung, Signage, Outdoor Werbebanner

Range :

Druck : digital inkjet printing

Druck : Outside

Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

NO CURLING

SYSTEM LOWICK

RESOURCE

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

Eigenschaften	Messwerte Kette	Messwerte Schuss	Einheiten	Normen
Allgemeine Eigenschaften				
Materialdicke	0.34		mm	ISO 5084
Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	Lowick			
Ausstattung	Lackierung satiniert einseitig, bedruckbar			
Gewicht	370		g/m²	ISO 3801
Transluzenz	15		%	XPT 54199
Breiten	320		cm	
Schnittlängen	60		ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Reissfestigkeit	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	25	20	daN	DIN 53.363
Haftung	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001=ISO 14001

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.