

JET 901 BC

Технические условия

Рекомендованное использование : Тенты под печать, Борты фур

Comments : Bicolor - Endroit blanc (7325) / Envers gris (939)

Range : Truck

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Сольвентные, УФ, Латексные чернила

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		

Общие характеристики

Толщина		0.72	mm	ISO 5084
Базовое полотно		1100 dTex PES HT 990 den		
Покрытие		ПВХ покрытие Lowick с двух сторон		
Лак		Inkjet лак с одной стороны - Grey back		
Вес		900	g/m ²	ISO 3801
Транслюцентность		0	%	XPT 54199
Ширина ткани	300	300	cm	
Длина рулона	35	50	m	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	60	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	[24h]
Огнестойкость	< 100		mm/min	DIN 75 200




RESOURCE

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

