Updated 23-01-2024

# JET TEX COMFORT

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Rivestimenti murali, Dipinti - Quadri, Tapisserie personnalisée

Range : EverGreen Textile

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

| Caratteristiche | Valori | | | Unità | Normative |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ordito | | Trame | | |

## Caratteristiche generali

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | |
| Spessore | | | 0.41 | mm | ISO 5084 |
| Supporto | Polyester | | | | |
| Spalmatura | EverGreen coating | | | | |
| Finizione | Inkjet lacquer one side | | | | |
| Peso | | | 390 | g/m² | ISO 3801 |
| Translucenza | | | 8 | % | XPT 54199 |
| Altezze | 106 | 137 | 320 | cm | |
| Lunghezza di taglio | 30 | 30 | 60 | ml | |

## Resistenza del tessuto

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla rottura | | 190 | 125 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Resistenza allo strappo | | 23 | 13 | daN | DIN 53.363 |
| Resistenza al fuoco | | M1 | | | NF P 92 503 |
| | | B1 | | | DIN 4102 |
| | | B-s1-d0 | | | Euroclasses EN 13501-1 |
| | | NFPA 701 | | | NFPA 701 |
| | | ASTM E 84 | | | ASTM E 84 |

**SAINT CLAIR TEXTILES**
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

*Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. É l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.*