

# JET 520 FR+

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Tende divisorie, Striscioni pubblicitari, P.L.V, Segnaletica, Allestimenti decorativi stand

Range : Frontlit

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

| Caratteristiche                 | Valori                      |       | Unità            | Normative |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-----------|
|                                 | Ordito                      | Trame |                  |           |
| <b>Caratteristiche generali</b> |                             |       |                  |           |
| Spessore                        | 0.45                        |       | mm               | ISO 5084  |
| Supporto                        | 1100 dTex PES HT<br>990 den |       |                  |           |
| Spalmatura                      | PVC Lowick coating one side |       |                  |           |
| Finizione                       | Inkjet lacquer one side     |       |                  |           |
| Peso                            | 550                         |       | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801  |
| Traslucenza                     | 6                           |       | %                | XPT 54199 |
| Altezze                         | 106 137 162 250 320         |       | cm               |           |
| Lunghezza di taglio             | 30 30 30 60 60              |       | ml               |           |

## Resistenza del tessuto

|                         |         |     |         |                        |
|-------------------------|---------|-----|---------|------------------------|
| Resistenza alla rottura | 210     | 200 | daN/5cm | NF EN ISO 1421         |
| Resistenza allo strappo | 25      | 20  | daN     | DIN 53.363             |
| Aderenza                | 7       |     | daN/5cm | NF EN ISO 2411         |
| Resistenza al freddo    | -30     |     | °C      | NF EN 1876-2           |
| Resistenza al calore    | 70      |     | °C      | (24h)                  |
| Resistenza al fuoco     | B-S2-D0 |     |         | Euroclasses EN 13501-1 |






## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

