

JET 550

Fiche technique

Applications : Banderoles, Signalétique, Kakémonos extérieurs

Gamme :

Type d'impression : Numérique Jet d'encre

Face imprimable : Extérieur du rouleau

Type d'encre : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

| Caractéristiques | Valeurs | | Unités | Normes |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|------------------|-----------|
| | Chaîne | Trame | | |
| Caractéristiques générales | | | | |
| Epaisseur | 0.47 | | mm | ISO 5084 |
| Support | 1100 dTex PES HT 990 den | | | |
| Enduction | PVC Lowick enduction 1 face | | | |
| Finition | Vernis imprimable satiné 1 face | | | |
| Poids | 560 | | g/m ² | ISO 3801 |
| Translucidité | 6 | | % | XPT 54199 |
| Laize | 76 106 137 162 250 250 320 | | 320 cm | |
| Longueur de rouleau | 30 30 30 30 30 60 30 | | 60 ml | |

Résistance du tissu

| | | | | |
|-------------------------|----------|-----|---------|----------------|
| Résistance à la rupture | 210 | 200 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Résistance déchirure | 25 | 20 | daN | DIN 53.363 |
| Adhérence | 7 | | daN/5cm | NF EN ISO 2411 |
| Tenue au froid | -30 | | °C | NF EN 1876-2 |
| Tenue à la chaleur | 70 | | °C | [24h] |
| Résistance au feu | < 100 | | mm/min | DIN 75 200 |
| | NFPA 701 | | | NFPA 701 |



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com