

LAC 1050 SLF

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Textile Architektur

Comments : Dies ist kein Standardprodukt Nur auf Antrag

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trärgewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	PVDF Lackierung beidseitig			
Gewicht	1050		g/m ²	ISO 3801
Breiten			cm	
Schnittlängen			ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	55	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	12		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Verbleibende Verformung	<1	<2	%	NF EN 15619
Dehnung unter Last	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Kälte-Beständigkeit	-40		°C	NF EN 1876-1
Wärme-Beständigkeit	70		°C	[24h]
Brandklasse	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

SAINT CLAIR
TEXTILES

15th ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD SLF



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com



Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.