

LAC 1050 SLF

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Tensostreure

Comments : Questo non è un prodotto standard, Solo su richiesta

| Caratteristiche | Valori | | Unità | Normative |
|---------------------------------|------------------------------|-------|------------------|-----------|
| | Ordito | Trame | | |
| Caratteristiche generali | | | | |
| Supporto | 1100 dTex PES HT 990 den | | | |
| Spalmatura | PVC Lowick coating both side | | | |
| Finizione | PVDF lacquer both sides | | | |
| Peso | 1050 | | g/m ² | ISO 3801 |
| Altezze | | | cm | |
| Lunghezza di taglio | | | ml | |

Resistenza del tessuto

| | | | | |
|---------------------------|------|------|---------|----------------------|
| Resistenza alla rottura | 400 | 400 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Resistenza allo strappo | 55 | 50 | daN | EN 17679 / DIN 53363 |
| Aderenza | 12 | | daN/5cm | NF EN ISO 2411 |
| Allungamento sotto carico | <1 | <2 | % | NF EN 15619 |
| Deformazione residua | <0.4 | <0.8 | % | NF EN 15619 |
| Resistenza al freddo | -40 | | °C | NF EN 1876-1 |
| Resistenza al calore | 70 | | °C | (24h) |
| | M2 | | | NF P 92 503 |
| Resistenza al fuoco | B1 | | | DIN 4102 |
| | BS | | | BS 7837 |

15 ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM
LOWICK

FINITION WELDABLE
CLEANGARD POVC SLF



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

