

LAC 1050 SLF

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Tekstil mimarisi

Comments : This is not a standart product, only on request



RESOURCE



Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkısı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	PVDF lacquer both sides			
Ağırlık	1050		g/m ²	ISO 3801
Enleri			cm	
Parça boyları			ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	55	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	12		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Ağırlık altında uzuma	<1	<2	%	NF EN 15619
Kalan deformasyon	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Soğuk direnci	-40		°C	NF EN 1876-1
Sıcak direnci	70		°C	[24h]
Ateşe dayanıklılık	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

