

LAC 1100 CTM

Ficha técnica

Uso recomendado : Cisternas flexibles

Comentarios : Résistant au contact du lisier, boue, engrais.

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso		1100	g/m ²	ISO 3801
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	60	200	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	420	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	60	50	daN	DIN 53.363
Adherencia	13		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia a la perforación	8		kN	NF EN 12236
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

