

LAC 1100 CTM

Fiche technique

Applications : Citernes souples

Remarques : Résistant au contact du lisier, boue, engrais.

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids	1100		g/m ²	ISO 3801
Laize	300	300	cm	
Longueur de rouleau	60	200	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	420	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	60	50	daN	DIN 53.363
Adhérence	13		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Résistance au poinçonnement	8		kN	NF EN 12236
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

