

LAC 1100 FT

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Cisterne flessibili, Bacino di ritenzione

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso		1100	g/m ²	ISO 3801
Altezza	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	200	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	420	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	60	50	daN	DIN 53.363
Aderenza		14	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza alla perforazione		8	kN	NF EN 12236
Resistenza al freddo		-30	°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore		70	°C	(24h)
Migrazione Globale (MG2 - Acqua)		< 10	mg/dm ²	NF EN 1186-1 & 3

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

