

LAC 1100 FT

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Esnek Depo, Su tutma havuzu

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	1100		g/m ²	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	60	200	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	420	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	60	50	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	14		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Delme dayanımı	8		kN	NF EN 12236
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]
Overall migration (MG2 - su)	< 10		mg/dm ²	NF EN 1186-1 & 3

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

