

# LAC 1200 CTM T3

## Ficha técnica

Uso recomendado : Cobertura de fosas de purines

Comentarios : Lámina de membrana, fibra de poliéster de alta resistencia recubierta con un compuesto de PVC Biogás Tipo III

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
<b>Características generales</b>				
Soporte	1600 dTex PES HT			
	1440 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	1200		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	290		cm	
Longitudes de corte	200		ml	

## Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	550	550	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	92	92	daN	DIN 53.363
Adherencia	15		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

### SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

