

LAC 1200 CTM T3

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Copertura di fosse

Comments : Telo in membrana, fibra di poliestere ad elevata resistenza bispalmata con una miscela di PVC Biogas Type III

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1600 dTex PES HT			
	1440 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso	1200		g/m ²	ISO 3801
Altezza	290		cm	
Lunghezza di taglio	200		ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	550	550	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	92	92	daN	DIN 53.363
Aderenza	15		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

