

LAC 1200 CTM T3

Karta techniczna

Zalecane użycie : Pokrycia fos z gnojownicą

Uwagi : Arkusz membrany (wysokowytrzymałe włókno poliestrowe pokryte mieszanką PVC Biogaz Typ III

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1600 dTex PES HT			
	1440 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	1200		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	290		cm	
Nawoje rolek	200		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	550	550	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	92	92	daN	DIN 53.363
Przyczepność	15		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

