

LAC 1250 CTM

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Su tutma havuzu, Esnek Depo, Gübre çukuru örtüsü

Comments : Formulation spécifiquement adaptée pour la résistance aux produits chimiques, en particulier aux agents alcalins et acides issus de la fermentation des boues, lisiers... Très bonne résistance à l'hydrolyse.

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	1250		g/m ²	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	60	200	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	420	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	60	50	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	13		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Delme dayanımı	8		kN	NF EN 12236
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



ISO 9001= ISO 14001