Stand 12-05-2025

LAC 1250 FT

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Flexible Behälter, Aufbewahrung von Flüssigkeiten

Comments : Dieser Artikel entspricht nicht der Gesamtheit der europäischen Anforderungen UE-n°10/2011

Eigenschaften	Messwerte Kette	Messwerte Schuss	Einheiten	Normen
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht	1250		g/m²	ISO 3801
Breiten	300	300	cm	
Schnittlängen	60	200	ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Reissfestigkeit	420	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	55	55	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	14		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Durchstossfestigkeit	8		kN	NF EN 12236
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Globalmigration (MG2 - Wasser)	< 10		mg/dm²	NF EN 1186-1 & 3

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.