

# LAC 1250 FT

## Технические условия

Рекомендованное использование : Гибкие цистерны, Водохранилище

Comments : Этот продукт не соответствует требованиям европейских правил UE-n ° 10/2011

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
<b>Общие характеристики</b>				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес		1250	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Ширина ткани	300	300	cm	
Длина рулона	60	200	ml	

## Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	420	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	55	55	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	14		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Устойчивость к прорезам	8		kN	NF EN 12236
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Общая миграция (MG2 - вода)	< 10		mg/dm <sup>2</sup>	NF EN 1186-1 & 3







## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

