

LAC 1250 FT

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Esnek Depo, Su tutma havuzu

Comments : Cet article ne répond pas à l'ensemble des exigences du règlement européen UE-n°10/2011

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	1250		g/m ²	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	60	200	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	420	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	55	55	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	14		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Delme dayanımı	8		kN	NF EN 12236
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]
Overall migration (MG2 - su)	< 10		mg/dm ²	NF EN 1186-1 & 3

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

