Stand 11-03-2022

# LAC 1251 CTM

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Aufbewahrung von Flüssigkeiten, Flexible Behälter, Abdeckungen von Jauchegruben

Comments : Formulierung mit spezieller Beständigkeit gegenüber chemischen Produkten, insbesondere alkalischen und sauren Substanzen aus der Gärung von Schlämmen, Jauche... Hervorragende Hydrolysebeständigkeit.

| Eigenschaften | Messwerte Kette | Messwerte Schuss | Einheiten | Normen |
|---|---|---|---|---|
| **Allgemeine Eigenschaften** | | | | |
| Trägergewebe | 1100 dTex PES HT<br>990 den | | | |
| Beschichtung | PVC Lowick beschichtet beidseitig | | | |
| Ausstattung | Lackierung Cleangard beidseitig | | | |
| Gewicht | 1250 | | g/m² | ISO 3801 |
| Breiten | 300 | 300 | cm | |
| Schnittlängen | 60 | 200 | ml | |
| **Widerstandsfähigkeit des Stoffs** | | | | |
| Reissfestigkeit | 420 | 420 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Weiterreissfestigkeit | 60 | 60 | daN | DIN 53.363 |
| Haftung | 14 | | daN/5cm | NF EN ISO 2411 |
| Durchstossfestigkeit | 8 | | kN | NF EN 12236 |
| Kälte-Beständigkeit | -30 | | °C | NF EN 1876-2 |
| Wärme-Beständigkeit | 70 | | °C | (24h) |

**SAINT CLAIR TEXTILES**
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

*Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.*