Actualizada 11-03-2022

LAC 1251 CTM

Ficha técnica

Uso recomendado : Cuenca de retención, Cisternas flexibles, Cobertura de fosas de purines

Comments : Fórmula específicamente adaptada para la resistencia a productos químicos, en concreto a los agentes alcalinos y ácidos emitidos por la fermentación de barros, abonos... Elevada resistencia a la hidrólisis.

Características	Valores Urdimbre	Valores Trama	Unidades	Normas
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	1250		g/m²	ISO 3801
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	60	200	ml	
Resistencia del tejido				
Resistencia a la rotura	420	420	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	60	60	daN	DIN 53.363
Adherencia	14		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia a la perforación	8		kN	NF EN 12236
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70		°C	(24h)

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10 %. Saint Clair Textiles se reserva el derecho a cambiar estas características por el interés del producto. Depende del comprador asegurar la compatibilidad del producto con el uso que desea realizar. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos.