Updated 11-03-2022

LAC 1251 CTM

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Bacino di ritenzione, Cisterne flessibili, Copertura di fosse

Comments : Formulazione specificatamente adatta per la resistenza ai prodotti chimici, in particolare agli agenti alcalini e acidi derivanti dalla fermentazione dei fanghi, letame ... Resistenza molto alta all'idrolisi.

Caratteristiche	Valori Ordito	Valori Trame	Unità	Normative
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso	1250		g/m²	ISO 3801
Altezze	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	200	ml	
Resistenza del tessuto				
Resistenza alla rottura	420	420	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	60	60	daN	DIN 53.363
Aderenza	14		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza alla perforazione	8		kN	NF EN 12236
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. É l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.