LAC 1251 CTM

Технические условия

Рекомендованное использование : Водохранилище, Гибкие цистерны, Навес для силосных ям

Comments : Formulation spécifiquement adaptée pour la résistance aux produits chimiques, en particulier aux agents alcalins et acides issus de la fermentation des boues, lisiers... Très bonne résistance à l'hydrolyse.

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес	1250		g/m²	ISO 3801
Ширина ткани	300	300	cm	
Длина рулона	60	200	ml	
Прочность ткани				
Предел прочности на разрыв	420	420	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	60	60	daN	DIN 53.363
Адгезия	14		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Устойчивость к прорезам	8		kN	NF EN 12236
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)

Отклонение от значений в пределах +/- 10%. Права корректировки спецификаций принадлежит производителю. Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя. Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com