Güncelleme 11-03-2022

LAC 1251 CTM

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Su tutma havuzu, Esnek Depo, Gübre çukuru örtüsü

Comments : Formulation spécifiquement adaptée pour la résistance aux produits chimiques, en particulier aux agents alcalins et acides issus de la fermentation des boues, lisiers... Très bonne résistance à l'hydrolyse.

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	1250		g/m²	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	60	200	ml	
Kumaş direnci				
Gerilme direnci	420	420	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	60	60	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	14		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Delme dayanımı	8		kN	NF EN 12236
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir. Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir. Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır. Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satınalmacısının sorumluluğundadır.

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com