

LAC 640

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Tarımsal koruma brandaları, Kaplamalar ve yalıtım, Treyler, üstü açık kapaklar

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	640		g/m ²	ISO 3801
Enleri	150 250 250 300 300 320 320		cm	
Parça boyları	60 60 250 60 250 60 250		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
Ateşe dayanıklılık	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

