

# LAC 650 SL

## Ficha técnica

Uso recomendado : Pérgolas, Toldos para terrazas, Tensados vela, Marquesinas, Glamping, Puertas flexibles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
<b>Características generales</b>				
Espesor	0.52		mm	ISO 5084
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	680		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	250 250 250 300 300 300		cm	
Longitudes de corte	30 60 250 30 60 250		ml	

## Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<2	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
Resistencia al fuego	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



RESOURCE



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

