

LAC 650 SL

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Pergolalar, Teras tenteleri, Yarasa güneşlik, Resepsiyon ve etkinlik çadırları, Tatil çadırı, Esnek kapılar

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Kalınlık	0.52		mm	ISO 5084
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	680		g/m ²	ISO 3801
Enleri	250 250 250 300 300 300		cm	
Parça boyları	30 60 250 30 60 250		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Ağırlık altında uzuma	<1	<2	%	NF EN 15619
Kalan deformasyon	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
Ateşe dayanıklılık	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

