Actualizada 11-03-2022

LAC 680

Ficha técnica

Uso recomendado : Cubiertas de lona para camiones

Características	Valores Urdimbre	Valores Trama	Unidades	Normas
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	680		g/m²	ISO 3801
Anchos	250 250 300 300 320 320		cm	
Longitudes de corte	60 250 60 250 60 250		ml	
Resistencia del tejido				
Resistencia a la rotura	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	30	25	daN	DIN 53.363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	< 100		mm/min	DIN 75 200

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10 %. Saint Clair Textiles se reserva el derecho a cambiar estas características por el interés del producto. Depende del comprador asegurar la compatibilidad del producto con el uso que desea realizar. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos.