

# LAC 680

## Fiche technique

Applications : Toits de camions

Caractéristiques	Valeurs			Unités	Normes
	Chaîne	Trame			
<b>Caractéristiques générales</b>					
Support	1100 dTex PES HT 990 den				
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces				
Finition	Cleangard double face				
Poids	680			g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Laize	250	250	300 300 320 320	cm	
Longueur de rouleau	60	250 60	250 60 250	ml	

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	30	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	< 100		mm/min	DIN 75 200

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

### SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

