

LAC 720 SL

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Traglufthalle für Tennis, Festzelte, Hallen

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht		720	g/m ²	ISO 3801
Breiten	300	300	cm	
Schnittlängen	60	250	ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	300	300	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	35	35	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	11		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-1
Wärme-Beständigkeit	70		°C	[24h]
		M2		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837
		B-s2-d0		Euroclasses EN 13501-1
		T2		NF EN 15619



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

