

LAC 720 SLF

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Tensostructure

Comments : Questo non è un prodotto standard, Solo su richiesta

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	PVDF lacquer both sides			
Peso		720	g/m²	ISO 3801
Altezze	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	250	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allungamento sotto carico	<1	<2	%	NF EN 15619
Deformazione residua	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Resistenza al freddo	-40		°C	NF EN 1876-1
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701

SAINT CLAIR
TEXTILES

dsc_garantie_12_IT.jpg

SYSTEM
LOWICK

FINITION WELDABLE PVDF
CLEANGARD SLF



REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

