

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com



LAC 720 SLF

Технические условия

Рекомендованное использование : Мембранная Архитектура
Comments : Produit non standard, fabrication sur commande. Nous consulter.

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	ПВДФ лак с двух сторон			
Вес		720	g/m²	ISO 3801
Ширина ткани	300	300	cm	
Длина рулона	60	250	ml	
Прочность ткани				
Предел прочности на разрыв	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия		10	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Удлинение под нагрузкой	<1	<2	%	NF EN 15619
Остаточная деформация	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Минимальный температурный режим		-40	°C	NF EN 1876-1
Максимальный температурный режим		70	°C	[24h]
Огнестойкость		M2		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837
		B-s2-d0		Euroclasses EN 13501-1
		NFPA 701		NFPA 701