Stand 01-03-2024

LAC 800

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Aufbewahrung von Flüssigkeiten

Eigenschaften	Messwerte Kette	Messwerte Schuss	Einheiten	Normen
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht	800		g/m²	ISO 3801
Breiten	300	300	cm	
Schnittlängen	60	250	ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Reissfestigkeit	265	255	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	32	30	daN	DIN 53.363
Haftung	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Durchstossfestigkeit	5.5		kN	NF EN 12236
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.