Updated 03-05-2023

LAC 900 FT

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Cisterne flessibili, Bacino di ritenzione

Comments : Questo articolo non risponde all'insieme del regolamento europeo UE - nº 10/2011

Caratteristiche	Valori Ordito	Valori Trame	Unità	Normative
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso	900		g/m²	ISO 3801
Altezze	300 300 300		cm	
Lunghezza di taglio	30 60 200		ml	
Resistenza del tessuto				
Resistenza alla rottura	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	60	50	daN	DIN 53.363
Aderenza	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza alla perforazione	8		kN	NF EN 12236
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
Migrazione Globale (MG2 - Acqua)	< 10		mg/dm²	NF EN 1186-1 & 3
Resistenza al fuoco	< 100		mm/min	DIN 75 200

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. É l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.