

LAC 900

Ficha técnica

Uso recomendado : Tarpaulins for agriculture, Cortinas de camión, Over top covers, Puertas flexibles

Comentarios : Conforme a la norma EN 12641-2

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	900		g/m ²	ISO 3801
Anchos	300 300 300 320 320 320		cm	
Longitudes de corte	30 60 200 30 60 200		m	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	60	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia a la perforación	8		kN	NF EN 12236
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

