LAC 900

Технические условия

Рекомендованное использование : Ткани для сельского хозяйства, Борта фур, Верхние крыши, Гибкие двери

Comments : Conforme à la NORME NF EN 12641-2

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон			
Лак	Cleangard с двух сторон			
Вес	900		g/m²	ISO 3801
Ширина ткани	300 300 300 314 314 314		cm	
Длина рулона	30 60 200 30 60 200		ml	
Прочность ткани				
Предел прочности на разрыв	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	60	50	daN	DIN 53.363
Адгезия	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Устойчивость к прорезам	8		kN	NF EN 12236
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	< 100		mm/min	DIN 75 200
	< 100		mm/min	ISO 3795 : 1989

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Отклонение от значений в пределах +/- 10%. Права корректировки спецификаций принадлежит производителю. Совместимость продукта к применению под оценкой пользователя. Покупатель нашей продукции несет ответственность за проверку действительности вышеуказанных данных.